



SX630

FABRICATION
JURA



SATURATEUR BOIS

TOUS BOIS NEUFS OU ANCIENS

GLYCÉRO
IMPRÈGNE EN PROFONDEUR

ÉVITE LE GRISAILEMENT
ET LE FENDILLEMENT

APPLICATION FACILE
SANS ESSUYAGE

ASPECT MAT



CONSEIL PRO

Préparer le bois selon son essence pour une belle finition et une protection durable.



CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33, s'engage à vous proposer des produits **performants** et adaptés à vos besoins.

Pour cela, **CECIL PRO** s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine certifiée **ISO 9001** et **ISO 14001**.

FONCTIONS

SX630 est un saturateur destiné aux bois de jardin : brises-vue, pergolas, terrasses, caillebotis, mobilier de jardin... Sa formule **glycéro** permet une **forte pénétration dans tous les bois** : feuillus, résineux, autoclavés, exotiques...

Nourrissant et anti-UV, il protège le bois **contre le grisaillement et le fendillement**.

Le mélange de **résines alkydes** réchauffe le bois pour redonner de la vivacité aux bois notamment aux bois exotiques.

Il s'applique facilement sans essuyage et ne s'écaille pas pour un entretien facile.

Excellente accroche sur tous bois (résineux et exotiques) et sur les bois anciennement saturés : idéal en rénovation.

SÉCHAGE (20°C / 65% HR) ENTRE COUCHES COMPLET	NETTOYAGE WHITE SPIRIT
MATÉRIEL D'APPLICATION 588 mm 	CONDITIONS D'APPLICATION +30°C +10°C
5L	RENDEMENT 8 À 10 M²/L EN 1 COUCHE

CARACTÉRISTIQUES

CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE

Aspect en pot : laiteux

Aspect du film : transparent mat

Viscosité : fluide

Teintes : is (Teintes miscibles entre elles)

PRÉPARATION DES BOIS

Les bois doivent être propres et secs.

Si les bois sont grisailés, les dégriser avec le dégriseur AX Net, s'ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean. Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.

Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.

• Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laissés quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.

• Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.

• Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.



GRUPE V33
BP1 - 39210 DOMBLANS
SERVICE TECHNIQUE
03 84 35 01 11
WWW.CECIL.FR



SATURATEUR BOIS

TOUS BOIS NEUFS OU ANCIENS

PRECAUTIONS D'EMPLOI



ATTENTION

H226 : Liquide et vapeurs inflammables. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500g/l COV.

PRÊT À L'EMPLOI BIEN REMUER AVANT USAGE

Appliquer entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air.

APPLICATION

Appliquer deux couches régulières à la brosse ou au rouleau en respectant les temps de séchage.

Sur mobilier de jardin ou pour obtenir un aspect mat bois huilé, une application "frais sur frais" est recommandée. Ne laisser que 15 minutes entre les 2 couches et essuyer le surplus avec un chiffon de coton après l'application de la deuxième couche.

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur SX630.

Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.