



OX822
10-20



PEINTURE

ANTI

MOISSISSURES

SUPPORTS

**PLÂTRE
CIMENT
ENDUIT
TOILE DE
VERRE
BOIS**



MASQUE LES TACHES
RÉSISTE À L'HUMIDITÉ
LESSIVABLE

81

BLANC

OXMOIS.5



3 285820 025922

Peinture satinée destinée à résister et recouvrir les moisissures et les traces d'humidité (contient un agent de protection antimoisissure du film sec de peinture). Très opacifiante, elle recouvre les taches, les auréoles et les nuances du support, souvent en une seule couche. La peinture ANTI-MOISSISSURES s'utilise en intérieur sur murs et plafonds dans toutes pièces de la maison : cuisine, salle de bain, laverie, salon, chambre, buanderie, sous-sols etc... La peinture ANTI-MOISSISSURES s'applique sur tous types de supports neufs ou anciens : plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et toiles de verre. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant.

Application :

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Lessiver les supports gras et sales.
- Nettoyer les moisissures existantes avant de peindre.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, broissage.
- Dépoussiérer les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Cette peinture s'applique en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les fonds neufs et matériaux bruts non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Outils : pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet professionnel.
- Séchage : sec au toucher : 2 heures
2^{ème} couche : après 4 heures
sec et dur : 24 heures
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

Conçu et fabriqué en France par **DURIEU SA**
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com



Recommandations :

- La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Il est utile de rechercher les causes des moisissures.
- Toujours prévoir une ventilation efficace des pièces, surtout les pièces d'eau.
- La peinture ANTI-MOISSISSURES peut néanmoins se diluer jusqu'à 10% d'eau pour bien pénétrer le support brut et faciliter l'application.
- Sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...), neufs ou bruts, appliquer une sous-couche appropriée.
- Pour conserver ses caractéristiques anti-moisissures, elle ne doit pas être recouverte par une autre finition.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE ; MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient au max. 10g/l de COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).