

Peinture mate veloutée haute résistance destinée à embellir et protéger les appuis de fenêtre, couvre-murs, bas de murs et en général à la rénovation des murs, façades, pignons structurés, rugueux et irréguliers. Grâce à sa formulation à base de résine Siloxane, elle adhère parfaitement sans s'écailler ni se fissurer sur tous les éléments de maçonneries extérieurs neufs ou anciens. Excellente adhérence sur tous supports poreux, ciments, bétons, parpaings, briques, crépis, bétons cellulaires, dalles extérieures, enduits minéraux... ainsi que sur des anciennes peintures. Cette peinture est autonettoyante, elle résiste aux salissures et assure une protection contre les intempéries extrêmes. Sa protection anti UV assure une stabilité des couleurs. Cette peinture peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant. Garantie 15 ans* de bonne tenue.

Application :

- Les supports seront parfaitement propres, secs et cohérents.
- Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints et les matériaux bruts pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Diluer éventuellement la 1^{ère} couche jusqu'à 10% d'eau pour que la peinture pénètre bien les supports.
- Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d'application.
- Outils : pinceau ou rouleau.
- Séchage rapide : sec au toucher : 30 minutes
2^{ème} couche : après 4 heures
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

Conçu et fabriqué en France par **DURIEU SA**
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com

Made in France
Emb. 59349



OX152
03-21



RÉSINE SILOXANE
AUTO-NETTOYANTE
INTEMPÉRIES EXTRÊMES

PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE BAS DE MURS FAÇADES

MATE VELOUTÉE

SUPPORTS
CIMENT
BÉTON
PARPAINGS
ENDUIT
BRIQUES

81

BLANC

OXSAF1BL15



3 285820 033132



Recommandations :

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Traiter impérativement les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES Oxi.
- Si nettoyage haute pression, laisser sécher 48 heures avant de peindre.
- Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage.
- Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou d'un shampoing ciment, suivi d'un rinçage parfait.
- Les fonds farinants ou très abîmés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT FAÇADES Oxi.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient au max 20g/l de COV.

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).