

Peinture monocomposante pour enrobés bitumeux, à base de résine acrylique solvante sans primaire, de formulation professionnelle aux standards routiers pouvant recevoir un saupoudrage de billes de verre rétroréfléchissantes.

## PROPRIÉTÉS

Très grande résistance au trafic modéré. Excellent pouvoir d'accroche. Grand pouvoir couvrant. Bonne luminosité. Couleur résistante aux UV. Évite la formation de poussières sur dalles/chape béton.

## DESTINATION

Destinée aux travaux de signalisation, de tracage, d'embellissement sur les supports suivants :

- Revêtements en enrobés de bitume et asphalte,
- Parkings, allées, pistes cyclables,
- Aires de sport,
- Bandes de sécurité et de vigilance, etc...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clasification : Famille I catégories 7b1 selon norme NFT 36-005

Teintes : Blanc, Jaune

Conditionnements : 5 kg - 25 kg

Finition : Mate

Dilution : Naphtha

Densité : 1.60 ± 0.05

Résine : Acrylique solvanté

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 500 g/L (2010).

Ce produit contient au max. 500 g/L de COV.

Sans Toluène.

Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert et stockage au frais.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fonds seront secs, propres, exempt de matière non adhérente, sans souillure ni végétation. Éliminer toutes peintures anciennes mal adhérentes. Les fonds béton trop fermés seront rabotés, poncés, sablés ou grenillés pour ouvrir les pores et permettre l'accrochage de la peinture. Les enrobés trop gras et surdosés en bitume ne peuvent pas être peints avec cette peinture. Sur béton neuf, laisser minimum un mois de séchage avant application.

## APPLICATION

Bien mélanger avant la mise en œuvre.

Il est possible de diluer légèrement la peinture pour l'adapter aux conditions et aux procédés d'application.

Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans risque de pluie dans les 3 heures.

HR < 80%

S'applique en une couche épaisse (jusqu'à 500 microns), au pinceau, au rouleau ou au pistolet professionnel de type Airless. Ne pas chercher à combler le relief de l'enrobé.

La peinture peut recevoir un saupoudrage de billes de verre pour un effet rétroréfléchissant (Appliquer immédiatement après l'application de la peinture, sur le frais).

## RENDEMENT ET SÉCHAGE

Rendement de 1 à 2 m<sup>2</sup> par kg, très variable selon la porosité du support et l'épaisseur.

1kg = 10 à 20 mètres linéaires de bande largeur 10 cm.



Les rendements sont très variables selon l'épaisseur appliquée (au minimum 500 g/m<sup>2</sup>).

Séchage (données à 20°C et 70% HR maxi) :

- Hors poussière : 15 minutes
- Pour trafic léger : 1 heure
- Pour trafic normal : 12 heures

La température fait varier le temps de séchage.

Nettoyage des outils : DILUANT CR10 Elixiss immédiatement après utilisation.

## SÉCURITÉ

Contient TRIMÈRES D'ACIDES GRAS INSATURÉS EN C18, COMPOSÉS AVEC L'OLÉYLAMINE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Liquide et vapeur très inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/recipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gêrgures de la peau.

Coloris non contractuel. La teinte finale peut varier selon la nature du support.



DANGER



Notre démarche d'entreprise responsable passe naturellement par la mise en place de mesures contribuant à la sauvegarde de la planète à travers ces 5 grandes thématiques :

- Élaboration de produits de moindre toxicité,
- Gestion et traitement des déchets produits,
- Utilisation d'emballages recyclables,
- Informations détaillées données aux utilisateurs,
- Encouragement des éco-gestes.

YEBEL1593 - 08/2020



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :  
DURIEU S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle - France  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
www.owatrol.com

