

FAÇADES

DÉFINITION

Peinture façade à base de résine PLIOLITE® destinée à la rénovation et à la protection des murs, façades, pignons, structurés, rugueux et irréguliers. Peinture extrêmement résistante aux conditions climatiques et aux pollutions atmosphériques les plus sévères : pluies battantes, ensoleillement intensif, environnement urbain. Excellente adhérence sur matériaux neufs, anciens ou abîmés : ciment, béton, brique, parpaing, pierre, bétons cellulaires, crépis, enduit, peinture neuve ou ancienne.... Grâce à sa texture garnissante et à son pouvoir opacifiant élevé, cette peinture masque parfaitement les imperfections. Autonettoyante, l'eau ruisselle et élimine les salissures, offrant une façade toujours propre. Microporeuse, elle n'emprisonne pas l'humidité pour conserver une façade saine. Cette peinture peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant. Garantie 5ans* de bonne tenue.

APPLICATION

Les supports seront parfaitement propres et cohérents. Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches dont la première diluée à 10% de White Spirit, afin de bien pénétrer le support. Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d'application.

Outils : rouleau façade ou pistolet professionnel.
Séchage rapide : sec au toucher : 3 heures
2^{ème} couche : après 8 heures

Le séchage dépend des conditions climatiques, il est donné en général pour des températures autour de 20°C et d'un taux d'humidité <50%. Le séchage complet, qui permet d'obtenir les qualités définitives du produit, est obtenu au bout de 10 jours environ.
Nettoyage des outils : White Spirit.



RECOMMANDATIONS

Cette peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec, stable et non venteux.

Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie. Traiter impérativement les moisissures, les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES.

Nettoyer la façade à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (<60 bars) pour éliminer les traces de salissures, encrassement... Laisser sécher 24 heures minimum avant de peindre la façade. Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par nettoyage haute pression (<60 bars), décapage, grattage ou sablage. Laisser sécher parfaitement après nettoyage.

Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée, suivi d'un rinçage parfait.

Les fonds très poreux, très farinants ou très abîmés seront traités avec un fixateur de fond.

Reboucher avec un enduit extérieur les trous et les fissures.

Application déconseillée sur les revêtements semi-épais et revêtements d'imperméabilisés.

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

SECURITE

Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 430 g/l (2010).
Ce produit contient au max. 410g/l de COV.

Conçu et fabriqué en France par :
DURIEU SA
2 bis rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70

**FORMULE RENFORCÉE
QUALITÉ MAXIMALE**

**MICROPOREUSE
AUTOLAVABLE
SUPER COUVRANTE**

**BRIQUES
PARPAINGS
CRÉPIS...**

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

OX164 05-21

Made in France

Emb. 59349



FAÇADES MATNOR 12L BLANC