

LOCTITE®

Jamais elle ne vous lâchera.

POWER EPOXY

EXPRESS

Un adhésif bi-composant haute résistance dans une seringue facile à utiliser. Le collage final résiste à l'eau, aux solvants et aux variations climatiques. Technologie développée avec l'expertise industrielle de Loctite.

PRÊTE-À-L'EMPLOI: AVEC UNE SERINGUE AUTO-MÉLANGEUSE

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Protéger le périmètre de travail. Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Rendre rugueuses les surfaces lisses pour une meilleure adhésion.



MODE D'EMPLOI:

1. Casser l'embout.
2. Attacher la canule sur l'ouverture de la seringue et tourner à 90° afin de la verrouiller.
3. Appuyer sur le poussoir pour faire sortir la colle et appliquer Power Epoxy sur une seule des deux surfaces. Serrer fermement les 2 surfaces.

COLLAGE:

Assembler les surfaces dans les 30 secondes suivant l'application. Le maintien se fait en 1 minute. Résistance finale en 24h.

FERMETURE:

Retirer et jeter la canule. Placer le bouchon au bout de la seringue.

Bois, métal, porcelaine,
pierrre, béton, verre, cuir,
plastiques*

*excepté PE, PP et PTFE

CARACTÉRISTIQUES

- Résiste à l'eau, à l'huile, au pétrole, aux acides dilués et aux produits chimiques basiques.
- Résiste aux températures extrêmes: de -30°C à +150°C.
- Résistance finale jusqu'à 210Kg/cm².
- Transparent au séchage.

Après usage, refermer immédiatement le produit et le stocker dans un endroit frais et sec. Utiliser l'emballage d'origine pour le stockage du produit. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 60 84 97 67 ou sur le site www.loctite.com. Ne pas éliminer pour les déchets courants. En cas de contact avec les yeux, consulter un professionnel de santé.



CONSIGNES PRIMORDIALES POUR LA SÉCURITÉ

CONSOMMATEUR: CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ

PROFESSIONNEL: CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ

2500288

IDH: 2299731



11 ml

Henkel

Henkel France, 161 rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt, Tel. 09 69 32 09 30 appel non surtaxé