## CONSEIL PRO

Appliquer en **couches fines** pour une pénétration parfaite dans le bois.

**SÉCHAGE**
(20°C / 65% HR)

8H
ENTRE COUCHES

24H
COMPLET

**MATÉRIEL D'APPLICATION**

**NETTOYAGE**

EAU

**CONDITIONS D'APPLICATION**

+30°C
+10°C

**1Le**

**RENDEMENT**

**10 À 14 M²/L**
EN 1 COUCHE

ACIER RECYCLABLE

5035917- EMB 39199B

**CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage** à vous proposer des produits **performants** et de **haute qualité environnementale**.

Pour cela, **CECIL PRO** s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine **ISO 9001** et **ISO 14001** qui maîtrise à 100 % ses rejets dans l'environnement.

## FONCTIONS

OPAQ SX est un saturateur opaque destiné à **protéger et opacifier** les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, caillebottis, rambardes, ballustrades…

Il s'utilise sur **les essences de bois utilisées en terrasse :** bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés… **ainsi que sur les bois composites.**

**Opacifiant,** il permet de masquer les défauts du bois et d'uniformiser son aspect: il est **idéal en rénovation** sur bois grisaillés, tachés et sur les composites dont la couleur a été délavée par le temps.

Sa formule offre une bonne **résistance aux UV / intempéries, aux taches et aux chocs.** Ses pigments colorés apportent une **forte protection anti-UV. Antiglisse terrasses et balcons :** conforme PN12 selon la norme AFNOR XP P05-11.
*(Anti-glisse non adapté pour les bords de piscine)*
Son bel aspect mat et ses teintes modernes permettent d'embellir et de valoriser les bois anciens.

**Il s'applique facilement sans essuyage à la brosse ou au rouleau et ne s'écaille pas pour un entretien facile par simple ré-application.**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

**EUH208 :** Contient de l'hydroxyphenyl benzotriazole et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
**P102 :** Tenir hors de portée des enfants.
**P271 :** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
**P501 :** Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
Refermez l'emballage après usage.

**CRAINT LE GEL.**
Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/L (2010).
Ce produit contient max 6 g/L COV.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

# SATURATEUR OPAQUE TERRASSES

**IDEAL RENO BOIS ET COMPOSITE**

## CARACTÉRISTIQUES

**CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE**
**Aspect en pot :** laiteux
**Aspect du film :** opaque MAT
**Viscosité :** fluide
**Teintes :** teintes opaques (Teintes miscibles entre elles)

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPARATION DES BOIS

Les bois doivent être propres et secs.

**Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.**

- Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et exposés quelques mois aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.
- Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.
- Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.
- Les bois de terrasse doivent être naturellement durables ou avoir subi un traitement en classe 4.

### PRÊT À L'EMPLOI
### BIEN REMUER AVANT USAGE

Appliquer entre 10°C et 30°C,
hors intempéries et hors courant d'air.

### APPLICATION

Appliquer deux couches fines régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau (poils ras 3-5mm) en respectant les temps de séchage.
Sur bois peu imprégnables, diluer la 1ère couche à 10 % d'eau.
**• Ne pas appliquer en couches trop épaisses.**
Délai de remise en service de la terrasse : usage piétonnier 48h

### ENTRETIEN

L'entretien est à réaliser dès les premiers signes d'usure du saturateur. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur opaque OPAQ SX.