
Peinture d'aspect noir mat ou satin à l'ancienne destinée à la rénovation et la protection des appareils de chauffe et objets décoratifs. La peinture SPÉCIALE CHALEUR résiste à des températures élevées, jusqu'à 200°C, sans risque de cloquage. Cette peinture s'applique directement et facilement sans sous-couche sur fer forgé, fonte et divers métaux. Cette peinture s'utilise idéalement en intérieur sur appareils de chauffage, chaudières, cheminées, tuyaux, hottes métalliques, luminaires et tous objets décoratifs. Excellente protection antirouille.

## Application:

- S'applique sur supports propres, secs, dégraissés et
- Supprimer les particules friables par grattage, poncage ou brossage
- Cette peinture s'applique en 1 couche, de façon régulière et en croisant les passes. Pour un confort d'application et une meilleure finition, diluer à 5% avec notre diluant Universel CR10 ou au White Spirit.
- Outils: pinceau ou pistolet professionnel.
- Séchage rapide : sec au toucher : 2 heures
- séchage complet : après 24 heures • Nettoyage des outils : diluant Universel CR10 ou

White Spirit.





\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)à C (fortes émissions)











0X893

N9-20



## Recommandations:

- •Cette peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène
- •Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C. sans humidité
- •La peinture s'applique sur pièces froides, et nécessite une première mise en température progressive après 48h pour obtenir toutes ses caractéristiques.
- •À utiliser uniquement sur parties non exposées aux flammes directes. •Sur anciennes peintures, effectuer un léger ponçage ou
- égrenage avec un papier de verre grain 320 et •Les rouilles et oxydations seront éliminées à la brosse
- métallique avant l'application d'un traitement antirouille Oxi ou le RUSTOL ·Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver
- dans un endroit frais et sec.
- · Bien aérer la pièce après application.

- SÉCURITÉ -ATTENTION, HYDROCARBURES, C10, AROMATIQUES, <1% NAPHTHALENE- NAPHTI LOURD (PETROLE) HYDROTRAITE. Contient ACIDE GRAS EN C18. INSATURE PRODUIT DE REACTION N.N-DIMETHYL-1.3-PROPANEDIAMINE ET LE 1.3-PROPANEDIAMINE ANHYDRIDE PHTALIQUE. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Entir hors de portée des enfants. Entir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Utilise

seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé Éviter le reiet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. Recueillir

In ground régarde, Stocker dans ou nodre bles vastills. Tanie ou foit filminer les contress d'estimates contresses d'est producer autre de la procur.

L'exposition régardes pout provoquer desséchement ou genures de la peau.

L'exposition régardes pout provoquer desséchement ou genures de la peau.

L'exposition régardes pout provoquer desséchement ou genures de la peau.

L'exposition régardes pour forminamentes en se jeunte pous le résident à l'égard et vallés:

à apporter le contenuer vide dons une déchatterie. Contricer les outonits locales, din de vous informer du mode d'élimination de l'embadlages novels. N'UEI : N'INII PACE SOUP-CASION d'ACRI.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i): 500g/l (2010). Ce produit contient au max 500g/l de COV.

De Concu et fabriqué en France par DURIEU SA 2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com

