



ABSOLUE Oxi



**PROTÈGE & RÉNOVE
RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES
ANTIROUILLE & MICROPOREUSE**

PEINTURE TOITURES ABSOLUE

**SUPPORTS
MATÉRIAUX
MÉTAUX
TUILES
TERRE CUITE
TOLES
ARDOISES**



OX145
09-20

Conçu et fabriqué en France par :
DURIEU SA
2 bis rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - FRANCE
Tél: +33 (0)1 60 86 46 70
www.oxi-peintures.com



Peinture solvantée satinée destinée à la protection et la rénovation des matériaux de toitures et autres constructions métalliques. Elle s'applique sur tous matériaux de toiture poreux : tuiles béton, terre cuite, tôles fibre-ciment mais également sur métaux et ardoises naturelles. Antirouille, elle protège les métaux de la toiture, mais aussi les charpentes métalliques et autres constructions en métal. Microporeuse, elle laisse les matériaux respirer pour éviter d'enfermer l'humidité ou la condensation. Imperméable et hautement résistante aux intempéries. Sa formulation de qualité est renforcée grâce à « RUSTOL Technology » qui permet une adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.

Application :

- Le support sera parfaitement propre, sain, dur, sec, dépoussiéré et dérouillé.
- Supprimer les verdissures avec notre anti verdissures LÉ GLOUTON Oxi.
- Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.
- La peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines dont la première couche diluée avec 10 à 15% de diluant universel CR10 ou White Spirit. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Outils : pinceau, brosse, rouleau ou pistolet professionnel.
- Séchage : sec au toucher : 6 heures
2^{ème} couche : après 12 heures
- Nettoyage des outils : diluant universel CR10 ou White Spirit.

Recommandations :

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant toute mise en peinture.

- Sur fer : éliminer les rouilles et oxydations à la brosse métallique puis traiter avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi. Sur support très oxydé, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer un antirouille type Rustol-Owatrol.
- Sur galvanisés neufs : utiliser notre sous-couche GALVA PLASTIQUE SC3 Oxi. S'applique directement sur galvanisés anciens non rouillés.
- Sur supports neufs : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. De même, les tôles ondulées neuves auront plusieurs mois. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d'un rinçage parfait.
- Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, brosse...
- Sur supports désagrégés ou friables : appliquer après préparation notre FIXATEUR ABSOLUE Oxi.
- Sur ardoises fibre-ciment et tuiles béton, l'application de notre FIXATEUR ABSOLUE Oxi est obligatoire pour l'obtention de la garantie.
- Ne peut pas s'appliquer sur les supports souples ou bitumeux.
- Les pentes de toits doivent être supérieures à 5%.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

SÉCURITÉ

Contient ACIDE GRAS EN C18, INSATURE, DIMÈRE, PRODUIT DE REACTION AVEC LE N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET LE 1,3-PROPANEDIAMINE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max. 400g/l de COV.

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...)