



## **CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS**

### **RUBRIQUE 1 : Identification de la substance / du mélange et de la société / entreprise**

#### **1.1 Identificateur du produit**

Cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) concerne :

- Les ciments repris dans les normes NF EN 197-1 et 413-1 : CEM I, CEM II, CEM III, CEM V et MC.

*Ces produits peuvent se retrouver sous les appellations commerciales suivantes : l'Incontournable Technocem, le Superbe Technocem blanc, le Superbe Ultracem blanc, le Maniable Baticem, Le Tenace Duracem, l'Endurant Fondacem, le Tenace Ultracem PM, AGRICEM, PERCOCEM, ADDICEM, le Rapide Ultracem, le Tenace DuracemHRC, Ultrachape, Cimax, Solucem, Hop pour les Pros, Visionair, Flexia, Visionair Baticia, Visionair Forcia.*

- Les liants routiers repris dans la norme NF EN 13282-1.

*Ces produits peuvent se retrouver sous les appellations commerciales suivantes : LIGEX, LIGEX FPL 1, LIGEX 103, LIGEX 3R, LIGEX HR, LIGEX M4, LIGEX M10, LIGEX MS4, LIGEX MSV4, LIGEX SP VI, LIGEX PR, LIGEX 16 EPR, LIGEX ATMO, LIGEX DUO, LIRIOM 172, LIGEX SOLO.*

Tous ces produits sont repris ci-après sous le terme **ciment**

#### **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Le ciment est utilisé dans des installations industrielles pour fabriquer/formuler des liants hydrauliques destinés aux travaux de construction intérieurs et extérieurs, tels que les bétons prêts à l'emploi, mortiers, crépis, coulis, enduits et le béton préfabriqué. Les utilisations identifiées des ciments couvrent les produits secs et les produits en suspension humide (pâte).

Toute utilisation non mentionnée ci-dessus est déconseillée\*.

PROC	Utilisations identifiées – Description des utilisations	Fabrication/ Formulation de	Utilisation professionnelle/ industrielle de
2	Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée	X	X
3	Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)	X	X
5	Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants)	X	X
7	Pulvérisation dans des installations industrielles		X

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 2 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<p><b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b></p>		

8a	Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées		
8b	Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées	X	X
9	Transfert de substance ou de préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)	X	X
10	Application au rouleau ou au pinceau		X
11	Pulvérisation en-dehors d'installations industrielles		X
13	Traitement d'articles par trempage et versage		X
14	Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation	X	X
19	Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles	X	X
22	Opérations potentielles dans des procédés clos avec des minéraux/métaux à température élevée		X
26	Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante	X	X

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom : Ciments Calcia  
 Adresse : Les Technodes  
                   78931 GUERVILLE France  
 Téléphone : + 33 1 34 77 78 00 Non disponible en dehors des heures de bureau  
 Courriel : securite-produits@ciments-calcia.fr

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

N° d'urgence européen : 112  
 S.A.M.U : 15  
 Pompiers : 18  
 ORFILA : +33 1 45 42 59 59



## **CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS**

### **RUBRIQUE 2 : Identification des dangers**

#### **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Le ciment est classé comme mélange.

##### **2.1.1 Classification conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP)**

<b>Classe de danger</b>	<b>Catégorie de danger</b>	<b>Procédure de classification</b>
Irritation cutanée	2	Sur la base de résultats d'essais
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	1	Sur la base de résultats d'essais
Sensibilisation cutanée	1B	Sur la base de données bibliographiques
Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, irritation des voies respiratoires	3	Sur la base de données bibliographiques

#### **2.2 Eléments d'étiquetage**

##### **2.2.1 Etiquetage conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP)**

Pictogrammes de danger :



GHS05



GHS07

Mention d'avertissement\* : DANGER

Mentions de dangers :

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

H315 : Provoque une irritation cutanée

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

P102 : Tenir hors de portée des enfants

P280 : Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	<p>Page 4 / 22</p> <p>Version : 7.4</p>
		<p>Date : 22-09-2020</p> <p>Remplace la fiche du : 23/01/2020</p>
<p><b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b></p>		

P305+P351+P338+P310 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P302+P352+P333+P313 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P261+P304+P340+P312 : Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P501 : Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets. Au préalable, les emballages doivent être vidés complètement et le ciment inerte par durcissement à l'eau.

#### ***Informations additionnelles***

Le contact entre la peau et la pâte de ciment, le béton ou le mortier frais, peut conduire à des irritations, des lésions allergiques (dermites eczématiformes) ou des brûlures.

Peut endommager les produits en aluminium ou en autres métaux non nobles.

#### **2.3 Autres dangers**

Le ciment ne répond pas aux critères de classification PBT ou vPvB définis conformément à l'Annexe XIII de REACH (Règlement (CE) No 1907/2006).

La poussière de ciment peut provoquer une irritation des voies respiratoires\*.

Lorsque le ciment réagit avec de l'eau, par exemple lors de la production de béton ou de mortier, ou lorsque le ciment s'humidifie, une solution très alcaline se forme. Du fait de son alcalinité élevée, le ciment humide peut provoquer une irritation cutanée ou oculaire. Il peut aussi provoquer une réaction allergique chez certaines personnes par suite de la présence de Cr (VI) soluble\*.

Le ciment est naturellement pauvre en chrome (VI) soluble ou, s'il ne l'est pas, des agents réducteurs sont ajoutés pour abaisser le niveau de chrome (VI) soluble sensibilisant en-dessous de 2 mg/kg (0,0002 %) du poids sec total du ciment prêt à l'emploi, conformément à la législation indiquée à la Rubrique 15\*.

#### **RUBRIQUE 3 : Composition / informations sur les composants**

##### **3.1 Substances :**

Non applicable

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 5 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<p><b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b></p>		

### 3.2 Mélanges :

Substance	Domaine de concentration (m/m) dans le ciment	CAS	Classification Règlement 1272/2008	
			Classe, Catégorie de danger	Mention de danger
Clinker de ciment Portland	5-100%	65997-15-1	STOT SE 3	H335 : Peut irriter les voies respiratoires
			Irritation cutanée 2	H315 : Provoque une irritation cutanée
			Lésions oculaires graves/ irritation oculaire 1	H318 : Provoque des lésions oculaires graves
			Sensibilisation cutanée 1	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
Poussières de four de cimenterie	0-5%	68475-76-3	STOT SE 3	H335 : Peut irriter les voies respiratoires
			Irritation cutanée 2	H315 : Provoque une irritation cutanée
			Lésions oculaires graves/ irritation oculaire 1	H318 : Provoque des lésions oculaires graves
			Sensibilisation cutanée 1	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

Clinker de ciment Portland : Clinker de ciment Portland notification C&L : 02-2119682167-31-000

Poussières de four de cimenterie : enregistrement REACH : 01-2119486767-17

### **RUBRIQUE 4 : Premiers secours**

#### 4.1 Description des premiers secours

##### Généralités

Aucun équipement de protection individuelle n'est nécessaire pour les secouristes. Les secouristes doivent éviter tout contact avec le ciment humide ou avec les mélanges contenant du ciment humide\*.

##### En cas de contact avec les yeux

Ne pas frotter, afin d'éviter des atteintes supplémentaires à la cornée d'origine mécanique.

Retirer les lentilles de contact si la personne en porte. Incliner la tête vers l'œil atteint, ouvrir largement les paupières et effectuer un rinçage immédiat et abondant à l'eau claire en maintenant les paupières bien écartées, pendant au

 <b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010	Page 6 / 22 Version : 7.4 Date : 22-09-2020 Remplace la fiche du : 23/01/2020
<b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b>		

moins 20 minutes afin d'éliminer tout résidu particulaire. Eviter d'envoyer des particules dans l'œil non atteint. Si possible, utiliser de l'eau isotonique (0,9% NaCl). Consulter un médecin ou un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau

Pour le ciment sec, nettoyer puis rincer abondamment à l'eau.

Pour le ciment humide, laver la peau à grande eau.

Retirer vêtements, chaussures, montre et autres objets contaminés et les nettoyer à fond avant de les réutiliser. En cas d'irritation ou de brûlures, consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la victime au grand air. En principe, la gorge et les narines se dégagent d'elles-mêmes. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante ou en cas d'irritation, de gêne, de toux ou d'autres symptômes apparaissant par la suite.

En cas d'ingestion

Ne pas provoquer de vomissements. Si la personne est consciente, rincer la bouche à l'eau et faire boire beaucoup d'eau. Faire immédiatement appel à un médecin ou au centre antipoison.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Yeux : Un contact des yeux avec du ciment (sec ou humide) peut provoquer des lésions oculaires graves potentiellement irréversibles.

Peau : Le ciment peut avoir un effet irritant sur la peau humide (par la transpiration ou par l'humidité ambiante) après un contact prolongé, ou peut provoquer des lésions allergiques (dermites eczématiformes) après un contact répété. Un contact prolongé de la peau avec du ciment humide ou du béton humide peut provoquer de graves brûlures parce que celles-ci se produisent sans que la personne ressente une douleur (ceci peut se produire par exemple en s'agenouillant dans le béton humide, même au travers d'un pantalon).

Inhalation : L'inhalation répétée de poussière de ciments courants sur une longue période accroît le risque de développement de maladies pulmonaires.

Environnement : Dans les conditions normales d'utilisation, le ciment n'est pas dangereux pour l'environnement\*.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Emporter la FDS pour toute consultation d'un médecin.

**RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1 Moyens d'extinction**

Le ciment n'est pas inflammable\*. Tous les agents extincteurs sont utilisables en cas d'incendie à proximité.

 <b>Ciments Calcia</b> <small>HEIDELBERGCEMENT Group</small>	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>  Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010	Page 7 / 22 Version : 7.4 Date : 22-09-2020 Remplace la fiche du : 23/01/2020
<b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b>		

## **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Le ciment n'est ni combustible ni explosible\*. Aucune influence sur la combustion d'autres matériaux.

## **5.3 Conseils aux pompiers**

Le ciment ne présente pas de danger pour la lutte contre l'incendie. Aucun équipement spécial de protection n'est requis pour les pompiers\*.

## **RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **6.1.1 Pour les non-sauveteurs**

Porter l'équipement de protection décrit à la Rubrique 8 et suivre les conseils de manipulation et d'utilisation sans danger de la Rubrique 7.

#### **6.1.2 Pour les sauveteurs**

Aucune procédure d'urgence n'est requise. Cependant, une protection respiratoire est nécessaire en cas d'exposition à des concentrations élevées de poussières.

### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter le ciment dans le réseau d'assainissement ni dans les eaux de surface (fleuve, rivière, lac).

### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Si possible, récupérer le matériau déversé à l'état sec.

#### ***Ciment sec***

Utiliser des méthodes de nettoyage qui ne provoquent pas de dispersion aérienne du produit, telles que l'aspiration ou l'extraction sous vide (systèmes industriels portatifs équipés de Filtres à air à haute efficacité - EPA et HEPA - de la norme NF EN 1822-1:2010 - ou technique équivalente). Ne jamais utiliser d'air comprimé.

Il est aussi possible de nettoyer la poussière à l'état humide à l'aide de serpillères ou de balais-brosses mouillés, d'arrosoirs ou de tuyaux d'arrosage (jet en « pluie fine » pour éviter de projeter la poussière dans les airs) et de récupérer les boues formées.

Lorsque les méthodes de nettoyage humide ou d'aspiration du produit ne peuvent être appliquées et que seul un brossage à sec est possible, s'assurer que les travailleurs portent l'équipement de protection individuel approprié et qu'ils évitent de disperser la poussière.

Eviter l'inhalation de ciment et tout contact avec la peau. Recueillir le produit déversé dans un conteneur. Le solidifier avant de l'éliminer comme il est décrit à la Rubrique 13.

 <b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010	Page 8 / 22 Version : 7.4 Date : 22-09-2020 Remplace la fiche du : 23/01/2020
<b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b>		

### ***Ciment humide***

Recueillir le ciment humide et le placer dans un conteneur. Laisser le matériau sécher et durcir avant de l'éliminer comme il est décrit à la Rubrique 13.

### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Voir les Rubriques 8 et 13 pour plus de détails.

## **RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage**

Ne pas manipuler ni stocker à proximité d'aliments, de boissons ou de tabac.

### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **7.1.1 Mesures de protection**

Suivre les recommandations données à la Rubrique 8.

#### ***Mesures de lutte contre l'incendie***

Sans objet.

#### ***Mesures pour empêcher la formation d'aérosols et de poussières***

Ne pas balayer. Utiliser des méthodes de nettoyage à sec telles que l'aspiration ou l'extraction sous vide, qui ne provoquent pas de dispersion aérienne.

#### ***Mesures de protection de l'environnement***

Pas de mesures particulières

#### **7.1.2 Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Ne pas manipuler ni stocker à proximité d'aliments, de boissons ou de tabac.

Dans un environnement empoussiéré, porter un masque respiratoire et des lunettes de protection.

Utiliser des gants de protection pour éviter tout contact avec la peau.

### **7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités**

Le ciment en vrac doit être stocké dans des conteneurs étanches, secs (à condensation interne réduite), propres et protégés de toute contamination.

Danger d'ensevelissement : Afin d'éviter tout risque d'étouffement ou de suffocation, ne pas entrer dans un espace clos tel qu'un silo, une trémie, un camion de vrac ou tout autre conteneur de stockage ou de transport du ciment sans prendre les mesures de sécurité appropriées. Dans un espace clos, le ciment peut s'accumuler sur les parois ou y adhérer puis se disperser, s'effondrer ou retomber brusquement.

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 9 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<p><b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b></p>		

Le ciment ensaché doit être conservé dans des sacs fermés, à distance du sol, dans une atmosphère fraîche et sèche, protégés d'une aération excessive afin de préserver la qualité du produit.

Les sacs doivent être empilés de manière stable.

Ne pas utiliser de conteneur en aluminium en raison de l'incompatibilité des matériaux\*.

En raison de l'incompatibilité entre les matériaux, il convient de ne pas utiliser de conteneur en aluminium pour le stockage ou le transport de mélanges à base de ciment humide\*.

### **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas d'information supplémentaire sur des utilisations finales particulières (voir la Rubrique 1.2).

### **7.4 Contrôle du Chrome hexavalent soluble Cr (VI)**

Dans les ciments traités avec un agent réducteur de Cr (VI) conformément à la réglementation visée à la Rubrique 15, l'efficacité de l'agent réducteur diminue dans le temps. Les sacs de ciment et/ou les documents d'accompagnement doivent donc indiquer la durée (« durée maximale d'utilisation ») pendant laquelle le fabricant/l'importateur a déterminé que la teneur en Cr (VI) soluble était maintenue en-dessous de la limite réglementaire de 0,0002 % du poids sec total du ciment, conformément à la norme NF EN 196-10. Ils mentionneront aussi les conditions de stockage appropriées pour conserver l'efficacité de l'agent réducteur.

## **RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition / protection individuelle**

### **8.1 Paramètres de contrôle**

8.1.1 Valeurs limites d'exposition professionnelle (pour information) :

®	Type de poussières	Type de Valeur limite	VME	Unité	Base légale
	Poussières réputées sans effet spécifique	VLEP Poussières totales	10	mg/m <sup>3</sup>	Article R.4222-10 du Code du Travail
	Poussières réputées sans effet spécifique	VLEP Poussières alvéolaires	5	mg/m <sup>3</sup>	Article R.4222-10 du Code du Travail

### **8.2 Contrôles de l'exposition**

Les recommandations données ci-après sont basées sur une valeur de DNEL de 3 mg/m<sup>3</sup>\*.

La valeur de DNEL se rapporte à la fraction de poussière alvéolaire, tandis que la méthode utilisée pour l'évaluation du risque (MEASE) s'applique à la fraction inhalable. De ce fait, une marge de sécurité supplémentaire est donnée dans le résultat de l'évaluation du risque et dans l'identification des mesures de contrôle des risques qui en découlent\*.

Il n'y a pas de DNEL connue pour les travailleurs pour l'exposition par voie cutanée (que ce soit par des études sur les dangers pour la santé ou par l'observation humaine). Le ciment étant irritantes à la fois pour la peau et pour les yeux, il est nécessaire de minimiser l'exposition cutanée autant qu'il est techniquement possible\*.

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 10 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<p><b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b></p>		

Pour respecter les limites d'exposition professionnelle, des combinaisons de mesures de protection techniques et / ou individuelles sont souvent nécessaires. Les recommandations données ci-après sont basées sur une valeur de DNEL de 3 mg/m<sup>3</sup> et sur la méthode d'évaluation MEASE - Référence (16).

Les contrôles techniques et les mesures de protection individuelle sont recommandés pour les utilisations identifiées dans le secteur professionnel (PROC)\*.

Pour chaque « PROC » (utilisation) individuel, l'utilisateur peut choisir soit l'option A) soit l'option B) dans le tableau ci-dessous, à savoir la mieux adaptée à sa situation spécifique. La même option devra être adoptée dans le tableau de la rubrique « 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipement de protection individuelle - Spécification de l'Appareil de Protection Respiratoire ». Donc, seules les combinaisons A)-A) ou B)-B) sont possibles\*.

En outre, il doit être pris en considération que les indications s'appliquent à une exposition continue de 8 heures par jour et 5 jours par semaine\*.

#### 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Mesures permettant de réduire la formation de poussières et d'éviter leur propagation dans l'environnement, telles que les méthodes de dépoussiérage, d'aération forcée et de nettoyage ne provoquant pas de dispersion aérienne.

Utilisation	PROC*	Exposition	Contrôles localisés	Efficacité
Fabrication/ formulation industrielle de matériaux construction hydrauliques	2, 3	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigés	-
	14, 26		A) non exigés ou B) Systèmes locaux d'aspiration	- 78 %
	5, 8b, 9		A) ventilation générale ou B) Systèmes locaux d'aspiration	17 % 78 %
Utilisations industrielles de matériaux de construction hydrauliques secs (intérieures ou extérieures)	2*	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigés	-
	14, 22, 26		A) non exigés ou B) Systèmes locaux d'aspiration	- 78 %
	5, 8b, 9		A) ventilation générale ou B) Systèmes locaux d'aspiration	17 % 78 %
Utilisations industrielles de suspensions de matériaux de construction hydrauliques	7	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) non exigés ou B) Systèmes locaux d'aspiration	- 78 %
	2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14		non exigés	-
Utilisations professionnelles de matériaux construction hydrauliques secs	2, 3	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigés	-
	9, 26		A) ventilation générale ou B) Systèmes locaux d'aspiration	- 72 %
	5, 8a, 8b, 14		A) non exigés ou B) ventilation localisée intégrée	- 87 %
	19		contrôles localisés non applicables – procédé seulement dans des pièces bien aérées ou à l'extérieur	-*

 <b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010	Page 11 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b>		

Utilisations professionnelles de suspensions humides matériaux construction hydrauliques	11	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) non exigés ou B) Systèmes locaux d'aspiration	- 72 %
	2, 3, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19		non exigés	-

\* « PROC » : Catégories de processus (utilisations) définies dans la Sous-rubrique 1.2.

### 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Généralités** : Dans la mesure du possible, éviter de s'agenouiller dans du mortier ou du béton frais pour travailler. S'il est absolument nécessaire de travailler à genoux, porter l'équipement de protection individuel imperméable approprié.

Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du ciment afin d'éviter tout contact avec la peau ou la bouche.

Appliquer une crème-écran avant de manipuler du ciment et renouveler l'application fréquemment.

Immédiatement après avoir manipulé du ciment, se laver, prendre une douche ou utiliser des crèmes hydratantes.

Retirer tous les vêtements contaminés, bottes, montre, etc. et les nettoyer soigneusement avant de les réutiliser.

#### 8.2.2.1 Protection des yeux/du visage



Porter des lunettes de sécurité homologuées ou des lunettes avec monture intégrée conformes à la norme EN 166 afin d'éviter tout contact avec les yeux.

#### 8.2.2.2 Protection de la peau



Porter des gants imperméables, résistant à l'abrasion et aux produits alcalins (fabriqués dans une matière contenant peu de Cr (VI) soluble) doublés intérieurement de coton, des bottes et des vêtements de protection à longues manches fermées, et utiliser des produits de soin pour la peau (dont crèmes-écran) afin de protéger la peau d'un contact prolongé avec le ciment humide. Veiller particulièrement à ce que du ciment humide ne pénètre pas dans les bottes. Dans certains cas tels que le bétonnage au sol ou la confection de chapes, le port d'un pantalon imperméable ou de genouillères est nécessaire.

#### 8.2.2.3 Protection respiratoire



S'il existe un risque pour une personne d'être exposée à des concentrations de poussières supérieures aux Valeurs Limites d'Exposition, utiliser une protection respiratoire appropriée. Le type de protection respiratoire doit être adapté au niveau de concentration de poussières rencontré et conforme aux normes européennes applicables. Pour la ® : Normes NF EN 149+A1, NF EN 140 et NF EN 14387+A1, NF EN 1827+A1.



## CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS

Pour chaque PROC individuel, l'utilisateur adoptera l'option A) ou l'option B) dans le tableau ci-dessous, selon le choix déjà réalisé dans la rubrique « 8.2. Contrôles techniques appropriés ».

Utilisation	PROC*	Exposition	Spécification de l'Appareil de Protection Respiratoire (APR)	Efficacité de l'APR – Facteur de Protection Assigné (FPA)
Fabrication/ formulation industrielle de matériaux construction hydrauliques	2, 3	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigé	-
	14, 26		A) masque FFP1* ou B) non exigé	FPA = 4 -
	5, 8b, 9		A) masque FFP2* ou B) masque FFP1*	FPA = 10 FPA = 4
Utilisations industrielles de matériaux de construction hydrauliques secs (intérieures ou extérieures)	2, 3	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigé	-
	14, 22, 26		A) masque FFP1* ou B) non exigé	FPA = 4 -
	5, 8b, 9		A) masque FFP2* ou B) masque FFP1*	FPA = 10 FPA = 4
Utilisations industrielles de suspensions de matériaux de construction hydrauliques	7	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) masque FFP1* ou B) non exigé	FPA = 4 -
	2, 3, 5, 8b, 9, 10, 13, 14		non exigé	-
Utilisations professionnelles de matériaux construction hydrauliques secs (intérieures ou extérieures)	2, 3	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	masque FFP1*	FPA = 4
	9, 26		A) masque FFP2* ou B) masque FFP1*	FPA = 10 FPA = 4
	5, 8a, 8b, 14		A) masque FFP3* ou B) masque FFP1*	FPA = 20 FPA = 4
	19		masque FFP2*	FPA = 10
Utilisations professionnelles de suspensions humides matériaux construction hydrauliques	11	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) masque FFP2* ou B) masque FFP1*	FPA = 10 FPA = 4
	2, 3, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19		non exigé	-

\* PROC : Catégories de processus (utilisations) définies dans la Sous-rubrique 1.2

Un aperçu des FPA (Facteurs de Protection Alloués) de différents APR (Appareil de Protection Respiratoire) selon EN 529 se trouve dans le glossaire de MEASE (16). Tout APR défini ci-dessus ne sera porté que si les principes suivants sont appliqués en parallèle : la durée du travail (à comparer avec la « durée de l'exposition » ci-dessus) devrait refléter la charge physiologique supplémentaire pour le travailleur, dû à la résistance respiratoire, à la masse de l'APR lui-même, et à cause de l'effet thermique accru par l'enserrement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à utiliser des outils et à communiquer est réduite lors du port de l'APR. Pour les raisons susmentionnées, le travailleur devrait donc (i) être en bonne santé (problèmes médicaux pouvant affecter l'utilisation de l'APR plus particulièrement), (ii) avoir des caractéristiques faciales adéquates réduisant les fuites entre le visage et le masque (cicatrices et pilosité faciale). Les dispositifs recommandés ci-dessus qui dépendent d'un joint

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	<p>Page 13 / 22</p> <p>Version : 7.4</p>
		<p>Date : 22-09-2020</p> <p>Remplace la fiche du : 23/01/2020</p>
<p><b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b></p>		

facial étanche ne fourniront pas la protection requise s'ils ne s'adaptent pas parfaitement et solidement aux contours du visage\*.

Les employeurs et les travailleurs indépendants ont des responsabilités légales en ce qui concerne l'entretien et la fourniture d'équipement respiratoire de protection ainsi que leur utilisation correcte sur le lieu de travail. Dès lors, ils devraient définir et documenter une politique adaptée sur un programme relatif aux équipements respiratoires de protection comprenant la formation des travailleurs\*.

#### 8.2.3 Contrôles de l'exposition de l'environnement

**Air**\* : Le contrôle d'exposition environnemental relatif à l'émission de particules de ciment dans l'air doit être conforme aux technologies disponibles et à la réglementation applicable sur les émissions de poussières sans effets spécifiques.

**Eau** : Ne pas laver le ciment dans les égouts ou dans les cours d'eau afin d'éviter un pH élevé. Au dessus d'un pH 9, des effets éco toxicologiques négatifs sont possibles\*.

**Sol et environnement terrestre**\* : Aucune mesure de contrôle spécifique n'est nécessaire pour l'exposition du milieu terrestre.

### **RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques**

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'information suivante s'applique au mélange considéré comme tel.

- (a) **Aspect** : Le ciment sec est un matériau granulaire inorganique solide, finement broyé (poudre grise ou blanche).  
Granularité moyenne : 5-30 µm
- (b) **Odeur** : Inodore
- (c) **Seuil olfactif** : Pas de seuil (inodore)
- (d) **pH** : (T = 20°C ans l'eau, rapport eau/solide 1 :2) : 11-13,5
- (e) **Point de fusion** : > 1 250 °C
- (f) **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** : Sans objet (dans les conditions atmosphériques normales, point de fusion >1 250°C)
- (g) **Point d'éclair** : Sans objet (n'est pas un liquide)
- (h) **Taux d'évaporation** : Sans objet (n'est pas un liquide)
- (i) **Inflammabilité (solide, gaz)** : Sans objet (solide non combustible ne causant pas ni ne contribuant à l'inflammation par friction)
- (j) **Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité** : Sans objet (n'est pas un gaz inflammable)
- (k) **Pression de vapeur** : Sans objet (point de fusion > 1 250 °C)
- (l) **Densité de vapeur** : Sans objet (point de fusion > 1 250 °C)
- (m) **Densité relative** : 2,75-3,20 ; Masse volumique apparente : 0,9-1,5 g/cm<sup>3</sup>
- (n) **Solubilité(s) dans l'eau** (T = 20 °C) : faible (0,1-1,5 g/l)
- (o) **Coefficient** de partage n-octanol/eau : Sans objet (substance inorganique)

 <b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010	Page 14 / 22 Version : 7.4 Date : 22-09-2020 Remplace la fiche du : 23/01/2020
<b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b>		

- (p) Température d'auto-inflammabilité : Sans objet (pas de pyrophoricité car absence de groupements organométalliques, organométalloïdes ou organophosphines, de leurs dérivés ou d'autres constituants pyrophoriques dans la composition)
- (q) Température de décomposition : Sans objet (absence de peroxydes)
- Ⓐ Viscosité : Sans objet (n'est pas un liquide)
- (s) Propriétés explosives : Sans objet (n'est ni explosif ni pyrotechnique). Il est incapable de dégager un gaz par lui-même par réaction chimique à une température, une pression et une vitesse susceptibles de provoquer des dégâts dans l'environnement. Il ne produit pas de réaction exothermique auto-entretenue).
- (t) Propriétés comburantes : Sans objet (ne provoque pas de combustion ni ne contribue à la combustion d'autres matériaux).

## **9.2 Autres informations**

Sans objet.

## **RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité**

### **10.1 Réactivité**

Le ciment, une fois gâché avec de l'eau, durcit en une masse stable qui ne réagit pas dans un environnement normal.

### **10.2 Stabilité chimique**

Le ciment sec reste stable dans les conditions de stockage appropriées (voir Rubrique 7) et est compatible avec la plupart des autres matériaux de construction. Il doit être maintenu sec.

Tout contact avec les matériaux incompatibles doit être évité.

Le ciment humide est alcalin et incompatible avec les acides, les sels d'ammonium, l'aluminium et d'autres métaux non-nobles. Le ciment se dissout dans l'acide fluorhydrique pour produire du tétrafluorure de silicium gazeux corrosif. Le ciment réagit avec l'eau pour former des silicates et de l'hydroxyde de calcium. Les silicates du ciment réagissent avec les oxydants forts tels que le fluor, le trifluorure de bore, le trifluorure de chlore, le trifluorure de manganèse et le difluorure d'oxygène.

### **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Le ciment ne produit pas de réactions dangereuses.

### **10.4 Conditions à éviter**

Une conservation humide peut provoquer des agglomérats et une perte de qualité du produit.

### **10.5 Matières incompatibles**

Acides, sels d'ammonium, aluminium et autres métaux non nobles. L'utilisation incontrôlée de poudre d'aluminium dans le ciment humide dégage de l'hydrogène et doit donc être évitée.

### **10.6 Produits de décomposition dangereux**

Le ciment ne se décompose pas en produits dangereux.

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 15 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<h1>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</h1>		

## RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Classe de danger	Cat	Effet	Référence
Toxicité aigue – cutanée	-	Essai limite, lapin, contact 24 heures, 2,000 mg/kg masse corporelle – pas de létalité. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(2)
Toxicité aigüe – inhalation	-	Pas de toxicité par inhalation observée. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(9)
Toxicité aigüe – voie orale	-	Pas d'indication d'une toxicité orale dans les études réalisées sur la poussière de four à ciment. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	Bibliographie
Corrosion cutanée/ irritation cutanée	2	Le ciment en contact avec la peau mouillée peut provoquer un épaissement de la peau et l'apparition de fissures ou de crevasses. Un contact prolongé couplé à un frottement mécanique peut provoquer de graves brûlures.	(2) Observation humaine
Lésions oculaires graves/ irritation oculaire	1	Le ciment a produit plusieurs types d'effets sur la cornée, et l'indice d'irritation calculé a été de 128. Les ciments courants ont une teneur variable en Clinker de ciment Portland et en cendres volantes, laitier de haut fourneau, gypse, pouzzolanes naturelles, schiste calciné, fumées de silice et calcaire. Le contact direct avec le ciment peut provoquer des lésions à la cornée par frottement mécanique, et une irritation ou une inflammation immédiate ou différée. Un contact direct avec de grandes quantités de ciment sec ou des éclaboussures de ciment humide peut produire différents effets allant d'une irritation oculaire modérée (conjonctivite ou blépharite par exemple) à des brûlures chimiques ou à la cécité.	(10), (11)
Sensibilisation cutanée	1 B	Certaines personnes peuvent développer un eczéma après exposition à la poussière de ciment gâchée, soit du fait du pH qui provoque une dermatose irritante de contact après un contact prolongé, soit par une réaction immunologique au Cr (VI) soluble qui provoque une dermatose allergique. La réponse peut prendre de nombreuses formes allant de rougeurs modérées à une dermatose sévère, résultant de la combinaison des deux mécanismes ci-dessus. Si le ciment contient un agent réducteur du Cr (VI) soluble, aucun effet sensibilisant n'est à craindre tant que la période d'efficacité de la réduction des chromates mentionnée n'est pas dépassée [Référence (3)].	(3), (4), (17)
Sensibilisation respiratoire	-	Il n'y a pas d'indication d'une sensibilisation des voies respiratoires. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(1)
Mutagénicité sur les cellules	-	Pas d'indication. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une	(12), (13)

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 16 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<h2>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</h2>		

germinales		classification ne sont pas atteints.	
Cancérogénicité	-	Aucune association de cause à effet n'a été établie entre l'exposition au ciment et l'apparition d'un cancer. Les études épidémiologiques publiées ne conduisent pas à désigner le ciment Portland comme un agent cancérogène possible pour l'être humain. Le ciment n'est pas classable comme un agent cancérogène pour l'homme (classé « A4 » suivant l'ACGIH : agent susceptible d'être cancérogène pour l'homme mais pour lequel aucune conclusion fiable ne peut être tirée en raison d'une insuffisance de données). Les études effectuées in vitro ou sur des animaux ne fournissent pas d'indications suffisantes pour classer l'agent avec l'une ou l'autre des notations sur la cancérogénicité). Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(1)  (14)
Toxicité pour la reproduction	-	Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	Pas d'observation humaine
STOT- exposition unique	3	La poussière de ciment peut irriter la gorge et les voies respiratoires. Une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition peut provoquer une toux, des éternuements et une gêne respiratoire. Il existe un faisceau d'indices montrant que l'exposition professionnelle à la poussière de ciment a produit dans le passé des déficits de la fonction respiratoire. Cependant, les indices disponibles à présent sont insuffisants pour établir de façon fiable une relation dose-réponse pour ces effets.	(1)
STOT- exposition répétée	-	Il y a une indication de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les effets sont aigus et dus à des niveaux d'exposition élevés. Aucun effet chronique ou à faible concentration n'a été observé. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(15)
Danger d'aspiration	-	Sans objet (le ciment courant n'est pas utilisé en aérosol).	

### 11.2 Pathologies aggravées par l'exposition

L'inhalation de poussière de ciment peut aggraver une ou des maladies existantes des voies respiratoires et/ou des pathologies telles qu'emphysème ou asthme, ainsi que des maladies existantes de la peau ou des yeux.

### **RUBRIQUE 12 : Informations écologiques**

#### 12.1 Toxicité

Le ciment n'est pas dangereux pour l'environnement. Les essais écotoxicologiques réalisés avec le ciment Portland sur Daphnia magna [Référence (4)] et sur Selenastrum colii [Référence (5)] ont montré un faible impact toxicologique. En conséquence, les valeurs LC50 et EC50 n'ont pu être déterminées [Référence (6)]. Il n'y a pas d'indication de toxicité pour la phase sédimentaire [Référence (7)]. L'apport de grandes quantités de ciment dans l'eau peut toutefois provoquer une élévation du pH et, par suite, être toxique pour la vie aquatique dans certaines conditions.

 <b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010	Page 17 / 22 Version : 7.4 Date : 22-09-2020 Remplace la fiche du : 23/01/2020
<b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b>		

## **12.2 Persistance et dégradabilité**

Sans objet parce que le ciment est une matière inorganique. Après durcissement, le ciment ne présente aucun risque de toxicité.

## **12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Sans objet parce que le ciment est une matière inorganique. Après durcissement, le ciment ne présente aucun risque de toxicité.

## **12.4 Mobilité dans le sol**

Sans objet parce que le ciment est une matière inorganique. Après durcissement, le ciment ne présente aucun risque de toxicité.

## **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Sans objet parce que le ciment est une matière inorganique. Après durcissement, le ciment ne présente aucun risque de toxicité.

## **12.6 Autres effets néfastes**

Sans objet.

## **RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas jeter dans les réseaux d'assainissement ni dans les eaux de surface.

#### ***Produit – ciment ayant dépassé sa durée maximale d'utilisation***

Si le produit contient plus de 0,0002 % Cr (VI) soluble : ne peut être utilisé/vendu que pour des procédés clos et totalement automatisés, ou doit être recyclé/éliminé conformément à la législation locale, ou de nouveau traité avec un agent réducteur.

#### ***Produit – résidu ou produit déversé sous forme sèche***

Collecter le résidu sec ou le produit déversé sec en l'état. Marquer les conteneurs. Réutiliser si possible, en tenant compte de la durée maximale d'utilisation et de la nécessité d'éviter une exposition aux poussières. En cas d'élimination, faire durcir avec de l'eau et éliminer conformément au paragraphe "Produit – après addition d'eau, état durci"

#### ***Produit – boues liquides***

Laisser durcir, éviter tout rejet dans les égouts, les réseaux d'évacuation ou les cours d'eau et éliminer conformément au paragraphe "Produit – après addition d'eau, état durci".

#### ***Produit – après addition d'eau, état durci***

 <b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010	Page 18 / 22 Version : 7.4 Date : 22-09-2020 Remplace la fiche du : 23/01/2020
<b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b>		

Eliminer conformément à la législation/réglementation locale. Eviter le rejet dans les systèmes d'assainissement. Eliminer le produit durci en tant que déchet de béton. En raison du caractère inerte du béton, les déchets de béton ne sont pas considérés comme dangereux (voir le Décret n° 2007-1467 du 12 Octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code).

***Entrées au Catalogue Européen des Déchets (CED)***

10 13 14 (Déchets provenant de la fabrication du ciment – déchets de béton ou boues de béton) ou 17 01 01 (Déchets de construction et de démolition - béton).

***Emballage***

Vider complètement l'emballage puis traiter conformément à la législation/réglementation locale.

***Entrée au Catalogue Européen des Déchets (CED)*** : 15 01 01 (Déchets de papier et cartons d'emballage).

**RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport**

Le ciment n'est pas régi par la réglementation internationale sur le transport des matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID). Aucune classification n'est donc requise.

Aucune précaution spéciale n'est requise en-dehors de celles mentionnées à la Rubrique 8.

**14.1 Numéro ONU**

Sans objet.

**14.2 Nom d'expédition des Nations Unies**

Sans objet.

**14.3 Classe de danger pour le transport**

Non réglementé.

**14.4 Groupe d'emballage**

Sans objet.

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Sans objet.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Sans objet.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'Annexe II de la convention MARPOL73/78 et au recueil IBC**

Sans objet.

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 19 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<p><b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b></p>		

## RUBRIQUE 15 : Informations réglementaires

### 15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Conformément au Règlement REACH, le ciment est un mélange. En tant que tel, il n'est pas soumis à enregistrement. Le Clinker de ciment Portland est exempté d'enregistrement (Art 2.7 (b) et Annexe V.10 de REACH)\*.

La mise sur le marché et l'utilisation du ciment sont soumises à une restriction sur la teneur en chrome hexavalent soluble Cr (VI) (Règlement CE n°1907/2006 REACH Annexe XVII, entrée 47 "Composés de chrome VI").

### 15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la Sécurité Chimique n'a été réalisée.

## RUBRIQUE 16 : Autres informations

### 16.1 Motif de la révision

La présente version de la FICHE DE DONNEES DE SECURITE est établie afin de prendre en compte les dispositions du RÈGLEMENT (UE) N° 453/2010 DE LA COMMISSION du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe II révisée du 1<sup>er</sup> juin 2015) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et les informations disponibles pour le clinker de ciment Portland.

Les textes modifiés par rapport à la version antérieure sont indiqués par un astérisque (\*). Cette mise à jour n'impacte pas la classification du mélange.

### 16.2 Abréviations et acronymes

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (groupement américain des professionnels de la santé au travail)
ADR/RID	Accords européens sur le transport de produits dangereux par route/rail (European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway)
BPCO	Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)
CAS	Chemical Abstracts Service
C&E	Classification et Etiquetage
CED	Catalogue Européen des Déchets
CLP	Classification, Etiquetage et Emballage (Règlement (CE) No 1272/2008) (Classification, labelling and packaging, Regulation (EC) No 1272/2008)
DNEL	Dose dérivée sans effet (Derived No-Effect Level)

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 20 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<h2>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</h2>		

EC50	(ou CE50) Concentration efficace à 50 % (Effective Concentration 50%) (concentration en polluant pour laquelle 50 % des organismes exposés à des tests présentent l'effet testé, ou concentration induisant une réponse maximale chez 50 % de la population testée pour une durée d'exposition donnée)
EINECS	Inventaire européen des substances chimiques commercialisées (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
FDS	Fiche de Données de Sécurité
EPA	Filtre à air à haute efficacité (Efficient Particulate Air filter)
FFP	Pièce faciale filtrante contre les particules (classe de filtration P1 à P3) (Filtering Facepiece against Particles)
FM P	Masque filtrant contre les particules avec filtre démontable (classe de filtration P1 à P3) (Filtering Mask against Particles with filter cartridge)
FPA	Facteur de Protection Assigné (Assigned Protection Factor, APF)
HEPA	Filtre à air à très haute efficacité (High Efficiency Particulate Air filter)
H&S	Santé et Sécurité (Health and Safety)
IATA	Association Internationale du Transport Aérien (International Air Transport Association)
IMDG	Accord international pour le transport maritime des matières dangereuses (International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods)
m/m	masse/masse
MEASE	Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, <a href="http://www.ebrc.de/ebrc-mease.php">http://www.ebrc.de/ebrc-mease.php</a> (Evaluation des risques d'exposition aux substances, méthode développée pour les métaux)
PBT	Persistant, Bioaccumulable et Toxique (Persistent, bioaccumulative and toxic)
PNEC	Concentration prévisible sans effet (Predicted No-Effect Concentration)
PROC	Catégorie de processus (utilisations)
SCR	Silice Cristalline Respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS)
SE	Scénario d'Exposition
STEP	Station d'épuration
STOT	Toxicité spécifique pour certains organes cibles, (Specific Target Organ Toxicity RE : Exposition répétée (Repeated Exposure) ; SE : Exposition unique (Single Exposure))
VLEP	Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (exprimée en mg par mètre cube d'air)
VMP	Valeur Moyenne d'exposition pondérée dans le temps
VPvB	Très persistant, très bioaccumulable (very Persistent, very Bioaccumulative)

 <p><b>Ciments Calcia</b> HEIDELBERGCEMENT Group</p>	<p><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010</p>	Page 21 / 22
		Version : 7.4
		Date : 22-09-2020
		Remplace la fiche du : 23/01/2020
<p><b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b></p>		

#### **16.3 Les principales références bibliographiques et sources de données :**

1. *Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7*, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>
2. *Observations on the effects of skin irritation caused by cement*, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
3. *European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement* (European Commission, 2002). [http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf)
4. *Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement*, NIOH, Page 11, 2003.
5. U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
6. U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
7. Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
8. Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
9. TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
10. TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010
11. TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010
12. Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.
13. Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008
14. Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008
15. Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010,
16. MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, <http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php>
17. Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations. Kåre Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.

#### **16.4 Conseils sur la formation**

En plus des programmes de formation sur la santé, la sécurité et l'environnement, les sociétés doivent s'assurer que les travailleurs lisent, comprennent et appliquent les exigences de la FDS.

Un Guide de bonnes pratiques contenant des conseils pour manipuler le produit en toute sécurité est disponible sur <http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-guide/good-practice-guide.aspx>. Ces bonnes pratiques ont été adoptées dans le cadre du dialogue social de l' «Accord sur la protection de la santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent », entre employés et employeurs des associations européennes sectorielles, parmi lesquelles CEMBUREAU\*.

 <b>Ciments Calcia</b> <small>HEIDELBERGCEMENT Group</small>	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>  Conformément aux règlements (CE) : n°1907/2006 (Annexe II), n°1278/2008 et n°453/2010	Page 22 / 22 Version : 7.4 Date : 22-09-2020 Remplace la fiche du : 23/01/2020
<b>CIMENTS COURANTS, CIMENTS A MACONNER ET LIANTS ROUTIERS</b>		

#### **16.5 Autres informations**

Les sources des données et méthodes d'essai utilisées pour la classification du ciment est indiquée dans la Sous-rubrique 11.1.

#### **16.6 Décharge de responsabilité**

Les informations contenues dans la FDS reflètent l'état actuel des connaissances. Elles sont fiables sous réserve d'utiliser le produit dans les conditions prescrites et conformément à l'application spécifiée sur l'emballage et/ou dans les notices techniques du produit. Toute autre utilisation du produit, y compris en association avec tout autre produit ou tout autre procédé, est de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Il est entendu que l'utilisateur est seul responsable de la détermination des mesures de sécurité appropriées et de l'application de la législation qui régit ses activités.