

332 LANKOCOLOR



LES + PRODUIT

- ▶ Colore les mortiers, ciments, chaux ou plâtres
- ▶ Stabilité des couleurs dans le temps ⁽¹⁾
- ▶ Poudre

CONSUMMATION

- ▶ 3 à 5 kg pour 100 kg de liant

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Conforme à la norme NF EN 12878

CONDITIONNEMENT

- ▶ Noir 900 g - Brun foncé 800 g - Brun clair 700 g - Rouge 900 g - Ocre 450 g - Jaune 450 g - Pierre 500 g - Bleu 850 g - Vert 900 g

CONSERVATION

- ▶ Emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

DOMAINES D'APPLICATION

- Coloration des pavés, dalles, blocs, sols industriels...
- Application : intérieure ou extérieure ⁽¹⁾










CARACTÉRISTIQUES

- Ces nuances illustrent la couleur du pigment pur, tel que nous le livrons. Les tons obtenus dans le ciment sont différents et dépendent du dosage et de la couleur du ciment.
- Aspect : poudre pigmentée

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- En centrales à béton, bien mélanger l'oxyde avec ciment et agrégats avant d'ajouter l'eau de gâchage.
- Sur chantiers pour de petites quantités, bien mélanger le colorant avec l'eau de gâchage avant l'introduction des agrégats et vérifier l'homogénéité du mélange.
- Essais de teintes préalables recommandés.
- **Dosage** : il est impératif de respecter le même rapport E/C à chaque gâchée pour obtenir une coloration homogène.

Coloris	Dosage moyen pour 100 kg de ciment pur	Coloris	Dosage moyen pour 100 kg de ciment pur
 Rouge Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg	 Brun foncé Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Jaune Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg	 Noir Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Ocre Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg	 Vert Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Brun clair Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg	 Bleu	3 à 5 kg
 Ton pierre Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg		

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SA assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage et l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PARXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PARXLANKO est une marque du groupe Sika.

PARXLANKO

(1) Excepté pour la teinte bleue.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'utilisation de 332 LANKOCOLOR doit être systématiquement soumise à des essais préalables de teintes.
- La nature des liants et des agrégats influe sur la teinte finale.
- Des variations de dosage en eau et de porosité des supports peuvent entraîner des nuances.
- Les variations climatiques au moment de l'application, peuvent entraîner des nuances.
- La réalisation d'enduits de façade est fortement déconseillée.
- Ne pas mélanger les colorants de natures différentes.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.