



LES + PRODUIT

- ▶ Adapté en milieu humide et marin
- ▶ Idéal en réparation et petits scellements
- ▶ Prise rapide

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ ETA-07/0019

CONDITIONNEMENT

- ▶ Boîte de 1 kg
- ▶ Sacs de 2,5 kg, 5 kg et 10 kg

CONSERVATION

- ▶ **18 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant

CIMENT PROMPT



DESCRIPTION

- Le ciment prompt naturel est idéal pour la confection de mortier à prise rapide, destiné aux scellements, calages et réparations.
- Il est particulièrement adapté en milieu humide et marin : il conserve ses propriétés même en immersion.
- Il permet des petites et grandes réparations.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tout support de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment
- Béton

CARACTÉRISTIQUES

- D.P.U. : 1 à 5 min
- Séchage définitif : 28 jours

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés et exempts de toutes traces de pulvérulences et autres pouvant nuire à l'adhérence des produits.
- Ils doivent être propres, sains, cohésifs et résistants.
- Ils doivent être humides à cœur mais non ruisselants, ni gelés.
- Les supports plâtre ou à base de plâtre sont exclus.
- Humidifier le support à cœur avant l'application.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Maintenir le mortier humide pendant la prise.
- **Dosage mortier pour scellements et calages courants** : 1 vol. de ciment prompt + 1 vol. de sable + 0,3 à 0,5 vol. d'eau
- **Dosage mortier pour scellements fortement sollicités** : 2 vol. de ciment prompt + 1 vol. de sable + 3/4 vol. d'eau
- **Temps de prise** :
4 min à + 10°C, 2 min à + 20°C, 1 min à + 30°C

■ NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Juin 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : + 5°C à + 35°C. Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Protéger de la pluie pendant le séchage.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.