



## LES + PRODUIT

- ▶ Sans retrait
- ▶ Recouvrable rapidement
- ▶ Sur tous supports de maçonnerie et de plâtre

## DOSAGE EN EAU

- ▶ 6 litres pour un sac de 10 kg

## CONSOMMATION

- ▶ 1 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 1 kg
- ▶ Sac de 2,5 kg
- ▶ Sac de 5 kg
- ▶ Sac de 10 kg
- ▶ Sac de 20 kg (Conservation : **12 mois**)

## CONSERVATION

- ▶ **24 mois**  
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

## GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage et l'entretien de l'ouvrage afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min + prix appel

**DOCUMENTATION TECHNIQUE - Avril 2020**

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

**PAREXLANKO**

## ENDUIT DE BOUCHAGE



## DESCRIPTION

- Enduit prêt à gâcher, idéal pour le comblement de fissures et pour le rebouchage de trous, en une seule passe.
- Adapté aux petits scellements et compatible avec tous les types de peinture.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Carreaux de plâtre
- Plaques de plâtre
- Enduits de ciment
- Enduits plâtre

## CARACTÉRISTIQUES

- **Consommation lissage** : 1 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur
- **Dosage en eau** : 60 %
- **Temps d'emploi** : 1 h 30
- **Séchage définitif** : 48 à 72 h

## MISE EN ŒUVRE

## ■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dépoussiérés.
- Sur support ancien, éliminer les traces de graisse, de peinture.
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, et si besoin durcir le support avec un fixateur de fonds.
- Nettoyer et dépoussiérer soigneusement.
- Humidifier le support.

## ■ PRÉPARATION DE L'ENDUIT

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre, exempte de toute salissure de plâtre, d'enduit ou de ciment.
- Ajouter la poudre en pluie régulière dans la proportion de 6 litres d'eau pour 10 kg. La gâchée ne pourra plus être modifiée.
- Homogénéiser avec une truelle.
- Laisser reposer 10 minutes environ puis rebattre légèrement et utiliser dans les 90 minutes.
- Ne plus utiliser le mélange dès qu'il commence à durcir.

## ■ APPLICATION DU PRODUIT

- Avec le couteau de peintre, tenu perpendiculairement à la fissure, prendre soin de bien faire pénétrer l'enduit.
- Lisser dans le sens de la fissure avec une spatule.

## ■ NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

## ■ FINITION

- Attendre 48 à 72 heures le séchage complet pour pouvoir poncer et réaliser les travaux de décoration.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.