



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



ENDUITS JOINTS PIÈCES HUMIDES

PRÉGYWAB PRÊT À L'EMPLOI

Description

Enduit Joints séchage Prêt à l'emploi (PE).
Idéal pour tous les locaux très humides EB+C & EC : Douches collectives, Douche à l'italienne avec jets hydromassants, Centres aquatiques, balnéothérapie, piscines (hormis parois du bassin), ...

+ produit

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Formule hydrofugée renforcée
- Haute dureté

Caractéristiques

Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Consommation	Rendement
24h à 48h	7 jours Conformément au DTU 25.41	450 g/m ²	5 kg = 11 m ² 25 kg = 55 m ²

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Ref	Conditionnement	Conditionnement		
		Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
101146	seau de 5 kg	125	625	3334160379520
98460	seau de 25 kg	33	825	3334160326708

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre PRÉGYWAB à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux très humides EB+c & EC
- Application manuelle

