Enduits à joint

Enduit poudre à séchage

Placojoint® GDX 25kg

Bénéfices

- Finition soignée — Haute qualité de finition
- Solution esthétique — Blancheur optimale
- Productivité chantier — Ponçage très facile
- Productivité chantier — Excellente glisse
- Productivité chantier — Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® GDX 25kg 35sc	3496250007888	Palette de 35 sacs
Placojoint® GDX 25kg 60sc	3496250007888	Palette de 60 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application
Couteau, Platoir, Bazooka™

Étiquetage sanitaire
A+

Consommation minimum
330 g/m²

Délai minimum avant finition
24 à 72 heures

Taux de gâchage
Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Précautions d'emploi
Appliquer sur des surfaces saines, séches et non pulvérulentes

Ponçable
Oui

Durée de conservation
9 mois

Stockage
A l'abri de l'humidité

Marque (CE, aut...)
CE

La destination
Pièces sèches

Le type de produit
Enduit poudre à séchage

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme européenne

EN 13963:2005

N° QB

18-99-813

N° ATEC

9/05-813

N° cstbat

18-99-813

N° DTU

25.41 - 25.42