



SATURATEUR

SOLUTION EXTÉRIEURE PROTECTION DU BOIS

PROPRIÉTÉS

- Finition non filmogène, ne s'écaille pas.
- Protège et nourrit en profondeur les bois extérieurs.
- Résiste aux intempéries et aux U.V.

DESCRIPTION

Le SATURATEUR est une finition idéale pour la rénovation d'ouvrages extérieurs en bois. Il s'applique sur tous bois bruts, neufs ou anciens tels que bardages, terrasses, volets, chalets...

FINITION

Mat

FORMAT

6L

USAGE

Extérieur

Édité le 31/01/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 4a/7b2 selon norme NFT36-005
Nature	Résines alkydes spécifiques
Solvant	White-Spirit et eau
Densité à 25°C	0.935 ± 0,05
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Toute essence de bois préparé
Teintes	Naturel et teck
Rendement	9 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heure Trafic léger : après 24 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau poils court ou pistolet
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau très savonneuse
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient max. 310 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
- Saturateur prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre +10°C et 25°C sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (notamment en plein soleil), gelés ou en cas de risque de pluie.
- Appliquer sur un bois stabilisé déjà exposé aux intempéries depuis 6 mois minimum.
- Sur bois neufs, effectuer ensuite un léger égrenage au papier de verre grain 120 et dépoussiérer.
- Sur bois peints ou lasurés, remettre le bois à nu par décapage ou ponçage au papier de verre gros grain afin d'éliminer l'ancienne finition et dépoussiérer.
- Sur bois anciens bruts mais grisailés, noircis ou tachés, nettoyer et poncer le bois si nécessaire (grain 100). Dépoussiérer.

APPLICATION

- La pose de l'ouvrage doit être conforme au DTU en vigueur.
- Le support doit être brut, sain, propre et sec (3 jours après nettoyage ou pluie).
- Supprimer les particules de bois friables par grattage, ponçage ou brossage.
- S'applique généralement en 1 couche en rénovation sur un ancien saturateur.
- Pour une protection optimale, les supports bruts ou très absorbants pourront recevoir 2 à 3 couches jusqu'à saturation en appliquant frais sur frais (sans laisser sécher entre les couches).

Après l'application, vérifier qu'il n'y a pas d'excédent (zone de surbrillance). Dans le cas de produit excédentaire, essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon ou d'un spalter sec.

- Appliquer chaque couche de façon régulière et dans le sens des fibres du bois. Insister sur les abouts.
- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de service, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 31/01/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70