

# RUBSON POWER PURE

Mousse expansive polymère

## DESTINATIONS

- Assure la continuité de l'isolation thermique et phonique entre le bâti de la fenêtre ou de la porte et la maçonnerie.
- Isolation et remplissage de cavités et brèches dans maçonnerie, coffrage de tuyaux et conduits électriques.
- Insonorisation.
- Calages d'objets fragiles.
- La plupart des matériaux de construction : Béton, bois, fibre-ciment, plâtre, métal... à l'exception du polyéthylène, du téflon® et autres plastiques.
- Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre service conseil technique.



## BÉNÉFICES

- 21L de litrage d'expansion**
- Bouchon contenant au moins 98% de plastique recyclé**
- Canette contenant au moins 25% de métal recyclé**
- Adhérence multi-support** : convient pour la plupart des matériaux de construction.
- Recouvrable** : peut-être peinte, poncée, découpée et enduite après durcissement à cœur
- Excellente tenue de la mousse à l'extrusion**, même à la verticale.
- Excellente résistance au vieillissement**
- Formule** : sans émission d'isocyanates lors de l'extrusion. <0,1% MDI

## CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement	500ml
Couleur	Blanc
Sec au touché	4-6 min
Peut être coupé	40-50min
Rendement	21L
Résistance aux températures	-40°C...+80°C, pointe +100°C
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec
Insonorisation	Environ 60 dB
Post expansion	160-200%

## FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Expert de l'étanchéité depuis 1957

EN 17333-4	
Largeur de joint maximale EN 17333-4	4cm testé conditions : +5°C
Allongement à la rupture TM 1012 : 2015 72	230%
Force de compression 10% EN 17333-4	75-85 kPa   ca 120%
Classe feu EN 13501-1	F

## MISE EN OEUVRE

- **Températures d'application : + 5°C à + 25°C.**
- **Le produit doit être appliqué sur surfaces propres, exempts de poussière et d'huile. Les surfaces peuvent être humides.**
- **Avant extrusion, masquer les surfaces avoisinantes avec un ruban adhésif.**
- **Ne colle plus en surface : après 4 à 6 min.**
- **Peut être coupée après le durcissement à cœur : de 40 – 50min selon le diamètre du cordon, la température et l'humidité ambiante.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Les traces de mousse fraîche doivent être immédiatement nettoyées avec Rubson CL 12 ou de l'acétone.**
- **Après séchage, utiliser un grattoir, une spatule ou du papier de verre.**
- **En extérieur, il est recommandé de recouvrir la mousse Rubson Power Pure par une peinture, un enduit...**
- **Plus la température est faible, plus le temps de durcissement est long (en raison d'une hygrométrie ambiante plus faible)**
- **La mousse expansée doit être protégée de la lumière directe du soleil.**
- **S'il y a plus de 5 minutes de pause au cours de l'application, l'embout et la valve doivent être nettoyés**
- **Ne peut être utilisée en produit de calfeutrement étanche.**
- **Le port de gants et de vêtements de protection est fortement recommandé pour éviter le contact de la mousse avec la peau.**

## FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Expert de l'étanchéité depuis 1957

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>**

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**  
161, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---