

Lissage - Garnissage

SERPO ALG

Enduit 2 en 1 de garnissage
et lissage très fin

Produit ferme qui permet
un garnissage performant
avec peu de retrait

SUPPORTS

- Béton banché
- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse

- Autres supports, nous consulter

Avant toute application, s'assurer que les
fonds sont sains, secs, solides et propres,
conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement
en vigueur.



LES + PRODUITS

Très blanc

Très fin

Peu de retrait

Très garnissant :
jusqu'à 6 mm




AIRLESS



MANUEL



INTÉRIEUR



CONSOMMATION
1,3 à
2,5 kg/m²
env.



ÉPAISSEUR
6 mm



TEMPS DE
SÉCHAGE
24/48H



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C



Fabriqué à Nîmes



Lissage- Garnissage

SERPO ALG

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**.....Lame à enduire, couteau de peintre, machine Airless® débit minimum de 5 litres/minute. Buse 5,33-5,35.
- Préparation**..... Malaxer le produit avant application. Ne pas diluer.
- Conditions**..... Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement**..... Attendre le séchage total.
- Nettoyage**..... À l'eau après emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**.....Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur**.....Blanc.
- Caractérisation**.....Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.
- Classification**..... Conforme à la norme AFNOR NF-T 30-608
- Codification**..... Selon AFNOR NF-T 30-608
- Densité**.....1,66 ± 1% - pH : 9 ± 0,5.
- Composition**..... Liants cellulosiques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**..... a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**..... Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010. Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V.

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage: 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité/palette
Seau de 25 kg	3496250464032	33
Sac de 25 kg	3496250464056	40

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr