

MORTIER FIN BLANC ET GRIS



LES + PRODUIT

- Idéal pour finitions, joints, enduits
- Décoratif, peut être coloré**
- Granulométrie : 1 mm maximum

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 2.5 kg - lot de 6 sacs
- 5 kg - lot de 4 sacs
- 10 kg - 96 sacs par palette
- 25 kg - 42 sacs par palette

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- Blanc
- Gris



PROPRIÉTÉS

Mortier à maçonner prêt à l'emploi, pour travaux courants de maçonnerie. Il est particulièrement adapté pour les travaux de finition, les petits scellements ou les joints de maçonnerie.

SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

PRÉPARATION

■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants.
- Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

■ PRÉPARATION DU MORTIER :

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

CARACTÉRISTIQUES

- **Granulométrie** : 0-1 mm
- **pH pâte** : 13
- **Densité produit durci** : 1,9

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Humidifier le support avant application.
- Enduire : en cas de rénovation, veiller à bien décoller les parties non adhérentes, dépoussiérer et mouiller abondamment.
- Jointoyer : pour la réfection de joints, gratter les anciens joints sur 1 à 3 cm de profondeur.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Consommation 1,9 kg/m² par mm d'épaisseur	12 à 16 % d'eau	2h pour appliquer à 20°	28 jours séchage définitif	+35°C +5°C Température d'utilisation
---	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---

dépoussiérer et laver.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ SÉCHAGE :

- Se prolonge durant 28 jours après la pose pour un séchage définitif.

TEMPS DE PRISE ⁽¹⁾

Température	Début de prise	Fin de prise
+ 20°C	5h30	7h30

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa) ⁽²⁾

Échéance	Flexion	Compression
28 jours	4	15

CONSEILS

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

SÉCURITÉ

- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Tenir hors de portée des enfants.

CATALOGUE TECHNIQUE - Novembre 2024

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

* Exemple d'emballage non contractuel.

** Uniquement pour Mortier Fin Blanc.

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

(2) Essais réalisés sur éprouvettes 4x4x16, conservées à 20°C. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com