



LES + PRODUIT

- Idéal pour barbecues et cheminées
- Résiste à 1 000°C
- Granulométrie : 2 mm maximum
- Classement au feu : EUROCLASSE A1 incombustible

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 2,5 kg - lot de 6 sacs
- 5 kg - lot de 4 sacs
- 25 kg - 42 sacs par palette

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Conforme à la norme EN 998-2
- Conforme au NF DTU 24.1 «Systèmes d'évacuation des produits de combustion»

CATALOGUE TECHNIQUE - Juillet 2022

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 20 00
PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

MORTIER RÉFRACTAIRE



PROPRIÉTÉS

Mortier prêt à gâcher constitué de ciment alumineux et de granulats calibrés, permettant le montage de briques réfractaires, barbecues, cheminées, tuileaux et boisseaux.

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux courants de maçonnerie exposée aux hautes températures : barbecues, cheminées, foyers ouverts ou fermés.

SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

PRÉPARATION

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre.

PRÉPARATION DU MORTIER :

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène de consistance souple et sans grumeaux.

CARACTÉRISTIQUES

- **Granulométrie** : 0-2mm
- **Densité produit durci** : 2,2

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION :

- Humidifier le support avant application. Doit être humide mais non ruisselant.

NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

SÉCHAGE :

- Se prolonge durant 28 jours après la pose pour une prise définitive.

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa) ⁽¹⁾

Échéance	Flexion	Compression
1 jour	4	25
28 jours	5	35

CONSEILS

- Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Consommation 2 kg/m² par mm d'épaisseur	 16 % d'eau	 3 min	 30 mn à 20°C pour appliquer
 Attendre 48 h avant le premier feu	 28 jours séchage définitif	 +35°C +5°C Température d'utilisation	

(1) Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à 20°C et 90 % d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com