



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## PRÉGYDÉCO 2H30

### Description

Enduit Joints poudre à Prise Rapide, blancheur extrême garantie. Idéal pour tous chantiers avec le système PRÉGYDÉCO. (Plaques de plâtre DÉCO+Profilés+Enduits+accessoires)

### + produit

- Blancheur extrême garantie
- Très bon pouvoir couvrant

### Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Consommation	Rendement
2h30	4h	7 jours Conformément au DTU 25.41	10 L / 25 kg	330 g/m <sup>2</sup>	25 kg = 75 m <sup>2</sup>

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
97875	sac de 25kg	50	1250	3334160175054

### Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre DÉCO à bords amincis & doublages isolants DÉCO
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com