GR 32 Roulé Revêtu Kraft

Rouleau hautes performances en laine de verre pour l'isolation des murs

MURS PAR L'INTÉRIEUR

Panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un surfaçage kraft sur une face

Caractéristiques

- Certificat ACERMI 02/018/100
- Avis Technique 9/11-946*V1
- DOP 0001-13

	Code	Niveau	Unité
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24h
Conductivité thermique	λD	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m²
Tolérance d'épaisseur	d	T3	

Solutions

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique
- Isolation étanche à l'air des murs par l'intérieur sous ossature métallique

Avantages

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Panneau auto-porteur pour hauteur d'étage standard
- Rigidité et excellente tenue mécanique
- Pose rapide
- Découpe limitée

Références

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m²K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	Disponibilité
85478	160	5	1,2	2,7	24	3,24	77,76	A

ISOVER SAINT-GOBAIN

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m²K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	Disponibilité
85477	140	4,35	1,2	2,7	24	3,24	77,76	A
83311	120	3,75	1,2	2,7	30	3,24	97,2	A
83304	100	3,15	1,2	2,7	30	3,24	97,2	A
94047	85	2,65	1,2	5,4	12	6,48	77,76	B
73513	75	2,35	1,2	8,1	12	9,72	116,64	A
94035	60	1,85	1,2	8,1	12	9,72	116,64	B

Performance

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité

A Produit disponible sur stock
B Produit disponible sur fabrication
C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.